



ООО «Загорское Лакокрасочное Производство «СпецЭмаль»

+7 (499) 390-87-26 / +7 (916) 283-08-58

www.kraski-epura.ru / e-mail: info-epura@mail.ru

Грунт-эмаль Эпура А-5

ТУ-2312-003-14255353-2016

Область применения	Для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных, деревянных поверхностей и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по декоративному виду, скорости высыхания, универсальности применения и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.
Отличительные особенности	Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль наносится без предварительного грунтования по чистой и ржавой поверхности. Имеет хороший декоративный вид. Покрытие на основе грунт-эмали Эпура А-5 сохраняет защитно-декоративные свойства в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов в течение 6 лет, морского и тропического 3 года, при условии установленной технологии нанесения, правил хранения и транспортирования.
Состав	Суспензия пигментов и целевых добавок на основе модифицированных алкидных смол.
Внешний вид	Однородная полуматовая поверхность с высокими декоративными свойствами
Физические характеристики	
Цвет	В соответствии с картотеккой RAL
Блеск плёнки	полуматовый 50 – 60%
Эластичность плёнки при изгибе	не более 1 мм
Адгезия	1 балл
Время высыхания при 20°C	20 мин от пыли 1 час на отлип 2,5 часа до монтажной твёрдости
Время высыхания при 60°C	30 минут до монтажной твёрдости
Время высыхания при 80°C	20 минут до монтажной твёрдости
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 55 %
Плотность	1,5
Гарантий срок хранения	12 месяцев
Растворитель	Ксилол, Ортоксилол
Нанесение	
Безвоздушное нанесение	не менее 60 с
пневматическое распыление	18 – 25 с, 2 слоя, давление 3 атм, сопло 1,5 – 2 мм.
кисть, валик	не менее 45 с
Подготовка поверхности	
Чистый металл	Сухая, чистая поверхность по ГОСТ 9.402
Ржавый металл	Удаление рыхлой отслаивающейся ржавчины, обеспыливание и обезжиривание
Сухое дерево	Обеспыливание и обезжиривание

Рекомендации по применению	<p>Перед применением полуфабрикат грунт-эмали перемешивают до однородного состояния, профильтровать, довести до рабочей вязкости. Поверхность должна быть чистой и сухой, температура должна быть выше 5°C. Общая толщина самостоятельного покрытия грунт-эмали должна быть не менее 100 мкм сухого слоя. Следующий слой наносится от 30 минут до 5 часов или через 3 суток, при 20 °С.</p> <p>Не наносить на горячие поверхности или в условиях повышенной влажности. Температура должна быть выше точки росы во избежание образования конденсата. Наилучшие результаты достигаются при нанесении пневматическим распылением.</p>
Системы покрытий	<p>www.kraski-epura.ru</p>
Расход	<p>180 грамм грунт-эмали достаточно для окраски 1 кв. метра плоской поверхности, с толщиной покрытия 90 мкм сухого слоя</p>
Упаковка	
Основа	<p>Металлическое евроведро, с кольцом 10л – 10 кг</p>
Наличие	<p>Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.</p>
Качество	<p>Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.</p>
Меры предосторожности	<p>В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране труда.</p>