



ООО «Загорское Лакокрасочное Производство «СпецЭмаль»

+7 (499) 390-87-26 / +7 (916) 283-08-58

www.kraski-epura.ru / e-mail: info-epura@mail.ru

Грунт-эмаль Эпура А-2

ТУ-2312-003-14255353-2016

Область применения	Для самостоятельной защиты чистых металлических кованых поверхностей к которым предъявляются требования по скорости высыхания и длительности эксплуатации в промышленной атмосфере.
Отличительные особенности	Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль наносится без предварительного грунтования по чистой поверхности. Сохраняет защитно-декоративные свойства в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов в течение 6 лет, морского и тропического 3 года, при условии установленной технологии нанесения с толщиной покрытия не менее 100 мкм.
Состав	Суспензия пигментов и целевых добавок на основе модифицированных алкидных смол.
Внешний вид	Однородная матовая поверхность.
Физические характеристики	
Цвет	Черный
Блеск плёнки	матовый 15%
Эластичность плёнки при изгибе	не более 1 мм
Адгезия	1 балл
Время высыхания при 20°C	10 мин от пыли 20 мин на отлип
Время высыхания при 60°C	2,5 часа до монтажной твёрдости
Время высыхания при 80°C	30 минут до монтажной твёрдости
Массовая доля нелетучих веществ	20 минут до монтажной твёрдости не менее 50 %
Плотность	1,20
Гарантий срок хранения	12 месяцев
Растворитель	Ксилол, Ортоксилол
Нанесение	
Безвоздушное нанесение	не менее 60 с
пневматическое распыление	18 – 25 с, 2 слоя, давление 3 атм, сопло 1,5 мм
кисть, валик	не менее 45 с
Подготовка поверхности	
Чистый металл	Сухая, чистая поверхность по ГОСТ 9.402

Рекомендации по применению	<p>Перед применением грунт-эмаль перемешивают до однородного состояния, довести до рабочей вязкости. Поверхность должна быть чистой и сухой, температура должна быть выше 5°С. Межслойная выдержка 10 минут.</p> <p>Самостоятельное покрытие в 2 слоя, не менее 100 мкм.</p> <p>Не наносить на горячие поверхности или в условиях повышенной влажности. Температура должна быть выше точки росы во избежание образования конденсата. Наилучшие результаты достигаются при нанесении пневматическим распылением.</p>
Системы покрытий	<p>www.kraski-epura.ru</p>
Расход	<p>140 грамм грунт-эмали достаточно для окраски 1 кв. метра плоской поверхности, с толщиной покрытия 50 мкм сухого слоя</p>
Упаковка Основа	<p>Металлическое евроведро с кольцом 10л – 10 кг</p>
Наличие	<p>Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.</p>
Качество	<p>Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.</p>
Меры предосторожности	<p>В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности, указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране труда.</p>